



# 3M Защитная пленка 7510LD

Технический бюллетень

Февраль, 2010

Артикулы  
75347210157, 75347210678

Номера по каталогу  
56324, 56348


## Описание Продукта:

Защитная пленка 3M Ventureshield 7510LD представляет из себя полиуретановую пленку толщиной 152 мкм. На плёнку нанесен прозрачный акриловый клей. Прочная и кристально прозрачная пленка 3M Ventureshield 7510LD предназначена для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля от сколов, воздействия органических веществ и химических реагентов. Пленка почти невидима на кузове автомобиля. Прозрачная эластичная плёнка 3M Ventureshield 7510LD имеет продолжительный срок службы. Для сохранения идеального внешнего вида на плёнку рекомендуется наносить Автополироль 3M 39030 каждые 6 – 8 недель.

## Нанесение:

Пленка легко наносится с использованием мыльного раствора и раствора изопропилового спирта. Для наилучшего результата пленку следует наносить при температуре от 13 – 38 °С на чистый кузов автомобиля. За подробной консультацией обращайтесь к специалистам 3M.


## Строение пленки:




Полиуретан (152 мкм)  
Акриловый клей, чувствительный к давлению (51 мкм)  
Лайнер из полиэтилентерефталатной пленки

## Варианты применения пленки:


Передняя  
кромка  
капота




Бампер




Кромки  
дверей




Пространство  
под ручками



Пороги



Арки  
колёс



---

**Физические свойства:**

Параметр	Значение	Метод измерения
Общая толщина	203 мкм	3M DCC654
Толщина полиуретана	152 мкм	3M DCC654
Толщина клея	51 мкм	3M DCC654
Толщина лайнера	67,2 мкм	3M DCC654
Прочность на разрыв	20 МПа	3M Internal
Растяжение	375%	3M DCC654
Гравийный тест	пройден	SAEJ400
Адгезия на отслаивание через 1 час	505 Н/м	3M DCC654
Адгезия на отслаивание через 72 часа	723 Н/м	3M DCC654
Адгезия на отслаивание через 168 часов при температуре 80°C	825 Н/м	3M DCC654
Адгезия на отслаивание через 168 часов при температуре 50°C и 95% влажности	873 Н/м	3M DCC654

---

**Размеры:**

Рулоны шириной 610 мм; 1220 мм;

---

**Условия хранения:**

Хранить рулон туго намотанным в заводской упаковке вертикально. Хранить в чистом сухом помещении. Оптимальные условия хранения 21°C, влажность 50%.

---

**Важная информация:**

3M НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции 3M для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов 3M в каждом конкретном случае. Перед применением продукции 3M, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

---

**Гарантия и ограничение ответственности:**

Если в товаре будет обнаружен дефект, 3M, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью 3M. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

**3M Россия**

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,  
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,  
тел. +7 (495) 784 74 74,  
факс +7 (495) 784 74 75,  
www.3MRussia.ru